


Modelo de Panel:**LOPEZPANEL ENCOSANFRI****Esquema:****Aplicación:**

Los paneles ENCOSANFRI son el referente de calidad en la gama de productos de paneles sándwich **LOPEZPANEL** formados por dos tableros de madera unidos a un núcleo de espuma rígida de poliestireno extruido mediante un **proceso de termoencolado** con colas PUR a temperaturas cercanas a los 120°C.

Este proceso hace que las superficies estén adhesivadas con un producto que tras su curado es duroplástico, presentando una elevada resistencia al frío, calor, humedad y esfuerzos sobre las superficies. El comportamiento del adhesivo en ensayos realizados a -48°C y 100°C, temperaturas extremas en una cubierta, fue excelente.

El panel ENCOSANFRI es opcional el barnizado-lasurado, tratamiento en autoclave Riesgo 3, tratamiento ignifugante, así como otro tipos de tratamientos frecuentes en superficies de madera natural.

Instalándolo en cubierta con doble enrastrelado facilita la utilización en forma tradicional de teja, zinc, pizarra, cobre, acero inoxidable, etc... y además consigue que haya un doble sentido de ventilación de cubierta lo cual aumenta el aislamiento de la cubierta y previene entradas de agua por fisuras o roturas de la capa superficial de la cubierta. Además se puede instalar con enrastrelado simple. Su resistencia mecánica permite utilizarlo en posición longitudinal o transversal a la cubierta.

Especialmente diseñado para su uso en rehabilitación por su bajo peso y su resistencia mecánica que evita sobrecargar la estructura antigua.

Este modelo dispone de sello ETE y Marcado CE, además de cumplir con la normativa ISO 9001:2015

Ejemplos de uso:

Encosanfri

Espesor de la tapa	mm.	10 / 16 / 19
Espesor aislamiento	mm.	40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140
Grosor de la base	mm.	10
Peso m ²	Kg.	14-18
Dimensiones Estándar	mm	2500x600

* La denominación comercial de los paneles coincide con el grosor del aislante

** Disponible en otras medidas bajo pedido

Especificación materiales:

Espuma rígida de poliestireno extruido					
Núcleo:	Densidad nominal		kg/m ³	30/35	UNE EN 1602
	Conductividad térmica		W/mK	0,036	UNE EN 13164
	Reacción al fuego		Clase	E	UNE EN 13501-1
	Resistencia a la compresión (10% deformación)		KPa	300	UNE EN 826
Base:	Friso de madera de abeto de 10mm de espesor				
Tapa:	Tablero aglomerado hidrófugo de 10,16 o 19 mm. de espesor.				

Resumen de distancias entre ejes de apoyo (m) en función de la sobrecarga del panel:

Sobrecarga	Kg	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Aislante 40	m	1,41	1,31	1,23	1,17	1,12	1,04	0,98	0,93	0,89	0,85	0,82	0,80	0,78
Aislante 60	m	1,76	1,64	1,54	1,46	1,40	1,30	1,22	1,16	1,11	1,07	1,03	1,00	0,97
Aislante 80	m	2,04	1,90	1,79	1,70	1,62	1,51	1,42	1,35	1,29	1,24	1,20	1,16	1,12
Aislante 100	m	2,26	2,10	1,97	1,87	1,79	1,66	1,57	1,49	1,42	1,37	1,32	1,28	1,24

Nota: Valores de ensayo con tablero de 10mm de espesor como tapa y coeficiente de seguridad del 50%

Transmitancia térmica (W / m² . K)	
Encosanfri 40	0.70
Encosanfri 50	0.58
Encosanfri 60	0.49
Encosanfri 80	0.40
Encosanfri 100	0.32
Encosanfri 120	0.28
Encosanfri 140	0.24

Conductividad Térmica Friso de abeto 10mm
 K=0.13 W/m².K
 Conductividad Térmica Poliestireno Extruido
 K=0.033 W/m².K (30-60) // 0.035 W/m².K (70-100)
 0.036 W/m².K (>120)
 Conductividad Térmica Tablero aglomerado hidrófugo
 K=0.08 W/m².K



Zona Térmica	Transmitancia térmica mínima en cubierta
Zona A	0.50 W/m ² .K
Zona B	0.45 W/m ² .K
Zona C	0.41 W/m ² .K
Zona D	0.38 W/m ² .K
Zona E	0.35 W/m ² .K